



EPOXY UNO SUPER FAST



EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 Gramos SUPER FAST 5 MINUTOS. Estado físico viscoso y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente), la parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Contiene 1 Envase parte A, 1 envase parte B y 2 paletas de pegado.

Incluye Kit:
2 Paletas de pegado

Contiene: 100 GR.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOSF50	12374	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GR SUPER FAST 5 MIN	12



EPOXY UNO NEGRO

Estado Físico: Pasta
Contiene:
100 GR.

Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO NEGRO 100 GRAMOS. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 600C° Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNON50	12371	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS NEGRO	12
UNON98	12042	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS NEGRO	12



Estado físico: Líquido
Contiene:
50 GR.

Incluye: 2 paletas. No requiere de Lija, ni Malla de Refuerzo.

EPOXY UNO TRANSPARENTE 50 GRAMOS. Estado físico en LIQUIDA y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 2 min. Tiempo de aplicación - 30 min. Tiempo de secado - 60 min. Tiempo máx. trabajo - 400C° Adherencia - 180 kg/cm, no trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOC40	12043	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS TRANSPARENTE	12



Estado físico: Pasta
Contiene:
100 GR.

Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO ACERO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 600C° Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOA50	12372	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS ACERO	12
UNOA98	12044	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS ACERO	12



Estado Físico: Pasta
Contiene:
100 GR.

Incluye: Malla de refuerzo,
Lija y paletas de pegado

EPOXY UNO MARINO 100 GRAMOS. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida. Tiempo de mezclado - 3 min. Tiempo de aplicación - 12 min. Tiempo de secado - 30 min. Tiempo máx. trabajo - 600C° Adherencia - 150 kg/cm, trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOM50	12373	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS MARINO	12
UNOM98	12045	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS MARINO	12